

Rodzaj drutu Type of wire / Sorte	Powierzchnia ocynkowana Surface: Zinc coated / Oberfläche: Verzinkt				
	Zakres średnic Diameter range Durchmesser-Bereich	Zakres wytrzymałości na zerwanie Tensile strength / Zugfestigkeit	Min. masa cynku Zn Min. Zinc coating Min. Zinkauflage	Material Steel grade Stahlgüte	
-	Ø [mm]	[MPa]	[g/m ²]	EN ISO 16120-2 ASTM A510 M	
I	1,20 – 2,20	500 – 650	10	C<0,10%	
I	0,60 – 2,20	650 – 950	10	C<0,10%	
II	0,40 – 2,00	950 – 1250	10	0,10%<C<0,30%	
II	1,40 – 2,20	900 – 1250	50	C<0,30%	
II	1,50 – 2,20	900 – 1250	85	C<0,30%	
III	0,40 – 1,40	>1250	10	C>0,20%	
			Grubość cynku Zinc coating thickness / Zinkdicke		
			1,4 µm	7 µm	12 µm